TINTAS POLIÉSTER ALTA TECNOLOGÍA, 1K

Las Tintas Automotrices GOODSIF son tintas con excelentes propiedades técnicas, de fácil aplicación, gran poder de adhesión y alto cubrimiento. Las Tintas GOODSIF son compatibles con otras marcas de pintura para preparar colores sólidos, metalizados y perlados.

Sustrato	Superficie bien lijada, completamente seca y en buenas condiciones de acabado: a) pintura original b) pintura antigua c) fondo 1K o 2K	
Limpieza de la Superficie	Lavar con jabón adecuado, remueva exceso de pulitura, silicón u otro contaminante con desengrasante, lije con granos P800-P1000, y nuevamente repita el ciclo.	
Relación de Mezcla	Tinta 1	Thinner 1
< 15°C	1K Tinta Goodsif	Thinner Rápido
15 - 30°C	1K Tinta Goodsif	Thinner Estándar
> 30°C	1K Tinta Goodsif	Thinner Lento
Viscosidad Spray	14 - 16 s, en copa N° 4 @ 25°C	
Re - Tratamiento	Después del pintado permita de 10 - 20 minutos secado al aire, seguidamente aplique la capa de transparente.	
Configuración Pistola	Alimentación Gravedad: 1,2 - 1,5 mm 3 - 5 kg/cm2 Alimentación Succión: 1,4 - 1,6 mm 3 - 5 kg/cm2	
Aplicación	Capas y Grosor: 2 - 3 capas, total 15 - 20 um Tiempo: a 25 °C, 5 - 10 minutos entre dos capas, también dependerá de la temperatura y el espesor deseado.	
Vida del Producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco (25 °C)	
Presentación	1L o 3,75L	

Notas:

.- La superficie a pintar debe estar limpia y adecuadamente lijada (lija al agua granos P800-P1000 y luego secar).

.- Para temperaturas ambiente mayores a 30 °C se debe agregar solvente retardante junto con el thinner para evitar blushing.

.- Para evitar problemas de moteado y poca adhesión la película de pintura debe ser 15 - 25 um.

SOLDADURAS Y REVESTIMIENTOS FOCUS, C.A., RIF: J-40798318-0,
www.goodsif.com.ve / 0241-872.8789