

TRANSPARENTE GOODSIF™, 280-1000



El Transparente 280-1000 Goodsif es un transparente de Alto Brillo y Alta Dureza. Consta de dos componentes, es de fácil aplicación, secado rápido, y resistente al clima. Su uso abarca todo tipo de vehículos e incluso maquinaria industrial. Ahorre tiempo y dinero con este gran producto.

Sustrato	1K Capa Base				
Relación de Mezcla	Transparente	Activador	Thinner		
	2	1	0 - 0,2		
< 15°C	Transparente 280-1000	Activador Rápido 281	Thinner Rápido		
15 - 30°C	Transparente 280-1000	Activador Estándar 282	Thinner Estándar		
> 30°C	Transparente 280-1000	Activador Lento 283	Thinner Lento		
Viscosidad Spray	15 - 19 s, en copa N° 4 @ 25°C				
Duración de la Mezcla	A 25°C				
	2 horas con Activador Rápido 4 horas con Activador Estándar o Lento				
Re - Tratamiento	Si hay partículas luego de la aplicación aplicar papel de lija P2000 luego del secado, seguidamente pulir el área afectada				
Configuración Pistola	Alimentación Gravedad:	1,2 - 1,5 mm	4 - 5 kg/cm ²		
	Alimentación Succión:	1,4 - 1,6 mm	4 - 5 kg/cm ²		
Aplicación	Capas y Grosor: 2 - 3 capas, total 25 - 35 um				
	Tiempo: a 25°C, 5 - 10 minutos entre cada capa Tiempo Secado: permitir de 10-15 min secar al aire antes de forzar el secado				
Tiempo de Secado	Temperatura	Libre de Polvo	Al Tacto	Sec Manipular	Sec Pruebas
	25 °C	45 minutos	3 horas	10 horas	7 días
	70 °C	5 minutos	15 minutos	45 minutos	60 minutos
Vida del Producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco (20 °C)				
Presentación	4L Transparente x 2L Activador				



Notas:

- Temperaturas menores de 15 °C, secado al aire no es recomendado. En este caso se recomienda secado al horno a 60 °C.
- Para temperaturas ambiente mayores a 30 °C se debe agregar solvente retardante junto con el thinner para evitar blushing.
- Al mezclarse el producto con el Activador se debe usar la mezcla lo más pronto posible. No debe guardarse para re-usarse.
- Una vez usado el producto se deben limpiar los equipos rápidamente con thinner de lo contrario será difícil su limpieza posterior.

SOLDADURAS Y REVESTIMIENTOS FOCUS, C.A., RIF: J-40798318-0,
www.goodsif.com.ve / 0241-872.8789